

SKH-KWALITEITSVERKLARING

Hermann Otto GmbH

Krankenhausstraße 14
D-83413 FRIDOLFING
DUITSLAND

SKH verklaart hierbij dat de in tabel 1 opgenomen product(en) geproduceerd door Hermann Otto GmbH, voldoen aan de eisen gesteld aan de lijm zoals opgenomen SKH Protocol 0801-3 Toepassing van 'Direct glazing' in ramen onder de BRL 0801, d.d. 15-04-2020. Daarnaast worden jaarlijks het kwaliteitssysteem, de productie, klachtenafhandeling en de receptu(u)r(en) gecontroleerd en wordt een verificatiemonster genomen om de eigenschappen te controleren.

Tabel 1 Producten onder controle

Productnaam	Type lijm	Lijm – verf combinatie
Ottocoll® S81	2K-silicone	Remmers Induline DW601/20

Deze SKH-Kwaliteitsverklaring is van kracht per **16 maart 2022** en wordt o.a. ingetrokken als blijkt dat het kwaliteitssysteem, in relatie tot de in tabel 1 genoemde producten, van Hermann Otto GmbH niet meer voldoet aan de uitgangspunten zoals opgenomen in hoofdstuk 5 van SKH Protocol 0801-3 Toepassing van 'Direct glazing' in ramen onder de BRL 0801, d.d. 15-04-2020 of wanneer wijzigingen zijn aangebracht in receptuur van deze producten.

Deze SKH-Kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden inclusief bijlagen.

Geldigheid is te controleren op <http://www.skh.nl>.

Voor SKH:

Directeur



Datum

Drs. H.J.O. van Doorn

16 maart 2022

nummer

SKH-041

Deze SKH-Kwaliteitsverklaring blijft eigendom van SKH



Bijlage 1

1 Merken

Op de producten c.q. verpakkingen moet het volgende worden aangebracht SKH-kwaliteitsmerk.

De uitvoering van het merk is als volgt:

- logo SKH-Kwaliteitsverklaring;
- nr. **SKH-041**;
- fabrieksmerk of fabrieksnaam;
- chargennummer;
- De aanduiding:
 - Ten minste houdbaar tot «datum» of
 - «productiedatum»+ shelf life.



2 Product eigenschappen

In onderstaande tabellen zijn de producteigenschappen opgenomen van de geteste lijm - verf combinaties.

Tabel 2 Hechting lijm - verf combinaties (initiële sterkte bij verschillende temperaturen)

Lijm	Verf*	Treksterkte [N/mm ²]**			Afschuifsterkte [N/mm ²]**		
		23 °C	-20 °C	60 °C	23 °C	-20 °C	60 °C
Ottocoll® S81	Induline DW601	0,82	0,80	0,84	0,53	0,58	0,49

* De eindlaag van het KOMO gecertificeerde verfsysteem is opgenomen, alle combinaties met dit product als eindlaag zijn in deze combinatie toe te passen onder direct glazing.

** De karakteristieke waarden $R_{u,5}$ zijn opgenomen in dit certificaat.

Tabel 3 Hechting lijm - verf combinaties (treksterkte na veroudering)

Lijm	Verf*	Treksterkte [N/mm ²]**		
		500 uur 60 °C	500 uur 60 °C en UV	Inwerking reinigingsmiddel
Ottocoll® S81	Induline DW601	0,87	0,80 ***	0,71

* De eindlaag van het KOMO gecertificeerde verfsysteem is opgenomen, alle combinaties met dit product als eindlaag zijn in deze combinatie toe te passen onder direct glazing.

** De karakteristieke waarden $R_{u,5}$ zijn opgenomen in dit certificaat.

*** Bepaald na 1000 uur belasting i.p.v. 500 uur.

3 WENKEN VOOR DE TOEPASSER

3.1 Bij aflevering van de lijm inspecteren of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- de merken en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien op grond van het bovenstaande tot afkeuring wordt overgegaan, dient contact te worden opgenomen met: Hermann Otto GmbH en zo nodig met: de certificatie instelling SKH.

3.2 SKH-Kwaliteitsverklaring

De producent is verplicht te zorgen dat de afnemer op het werk de beschikking heeft over een exemplaar van de volledige SKH-Kwaliteitsverklaring.

3.3 Geldigheidscontrole

Controleer of de SKH-Kwaliteitsverklaring nog geldig is; raadpleeg de SKH-website: <http://www.skh.nl>.