

OTTOSEAL[®] S 125



0757

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Saksamaa
 2014
 OC0125B

EN 15651 - 1, EN 15651 - 3
EN 15651 - 4

1-komponentne silikoontihendusaine, neutraalmärgav
 kasutamiseks fassaadil
 kasutamiseks sanitaarvaldkonnas
 jalgteedele

- Tüüp F EXT-INT CC, S, PW INT
- Konditsioneerimine: meetod A
- Kandematerjal: klaas
- Eeltöötlus: OTTO Cleanprimer 1226

1/3/4-1	Põlemiskäitumine	klass E
1/3/4-2	Tervise- ja/või keskkonnaohtlike kemikaalide pääst	NPD
Vee- ja õhutihedus		
1/3-3	Seisvus	≤ 3 mm
1-4	Mahukadu	≤ 10%
3-4	Mahukadu	≤ 20%
4-4	Mahukadu	≤ 15%
1/3-5	Tõmbekäitumine, st venimiskäitumine eelpinge all pärast vette kastmist	NF
1-7	Tõmbeomadused / sekantmoodul külma kliima puhul (-30 °C juures)	≤ 0,9 MPa
1-8	Tõmbeomadused ja eelpinge külma kliima puhul (-30 °C juures)	NF
3-12	Mikrobioloogiline kasv	0
4-13	Tõmbekäitumine eelpinge all	NF
4-14	Rebenemiskindlus	NF
1/3/4-20	Kestvus – nakke-/venimiskäitumine erinevatel temperatuuridel	NF