


OTTOSEAL[®] S 730



TMELENIE A LEPENIE

		0757
Hermann Otto GmbH Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Nemecko 2014 OC0730B		
EN 15651-1, EN 15651-3 Jednozložkový silikónový tmel, s neutrálnym sieťovaním pre použitie na fasádach pre použitie v sanitárnej oblasti		
- Typ F EXT-INT CC, S - Príprava: metóda A - nosný materiál: eloxovaný hliník - Predúprava: OTTO Cleanprimer 1101		
1/3-1	Správanie pri požiari	E
1/3-2	Uvoľňovanie zdraviu a/alebo ekologicky škodlivých chemikálií	NPD
Vodotesnosť a vzduchotesnosť		
1/3-3	Stekavosť	≤ 3 mm
1-4	Strata objemu	≤ 10 %
3-4	Strata objemu	≤ 20 %
1/3-5	Správanie pri ťahu, tzn. rozťažnosť pri predpnutí po ponorení do vody	NF
1-7	Vlastnosti v ťahu/sekantový modul v chladnej klíme (pri teplote -30 °C)	≤ 0,9 MPa
1-8	Vlastnosti v ťahu pri predpnutí v chladnej klíme (pri teplote -30 °C)	NF
3-12	Mikrobiologický rast	0
1/3-20	Trvanlivosť – priľnavosť a rozťažnosť pri rôznych teplotách	NF