


OTTOSEAL[®] S 730



TĚSNĚNÍ A LEPENÍ

		0757
Hermann Otto GmbH Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Německo 2014 OC0730B		
EN 15651 - 1, EN 15651 - 3 Jednosložkový silikonový tmel, neutrální reakce pro použití na fasádách pro použití v sanitární oblasti		
- Typ F EXT-INT CC, S - Příprava: Metoda A - nosný materiál: eloxovaný hliník - Předúprava: OTTO Cleanprimer 1101		
1/3-1	Chování při požáru	E
1/3-2	Uvolňování zdravotně a/nebo ekologicky škodlivých chemikálií	NPD
Vodotěsnost a vzduchotěsnost		
1/3-3	Stékavost	≤ 3 mm
1-4	Ztráta objemu	≤ 10 %
3-4	Ztráta objemu	≤ 20 %
1/3-5	Chování při tažení, tzn. roztažnost při předeprnutí po ponoření do vody	NF
1-7	Vlastnosti v tahu / sekantový modul v chladném klimatu (při teplotě -30 °C)	≤ 0,9 MPa
1-8	Vlastnosti v tahu při předeprnutí v chladném klimatu (při teplotě -30 °C)	NF
3-12	Mikrobiologický růst	0
1/3-20	Trvanlivost – Přílnavost/roztažnost za různých teplot	NF