

OTTOSEAL[®] S 105



0757

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Deutschland
2014
OC0105D

**EN 15651-1, EN 15651-2
EN 15651-3**

Agent de etanșare cu silicon monocomponent, cu reticulare cu acetat
pentru utilizarea la fațade
pentru montarea ferestrelor
pentru utilizarea în domeniul sanitar

- Tip F EXT-INT CC, G CC, S
- Condiționarea: Procedura A
- Material portant: Sticlă
- Pretratare: OTTO Cleanprimer 1226

1/2/3-1	Comportarea la foc	E
1/2/3-2	Degajarea de substanțe chimice periculoase pentru sănătate și/sau mediul înconjurător	NPD
Etanșeitate la aer și apă		
1/2/3-3	Stabilitate sub sarcină	≤ 3 mm
1/2-4	Pierdere de volum	≤ 10 %
3-4	Pierdere de volum	≤ 20 %
1/3-5	Comportament la întindere, mai exact rezistență la alungire sub sarcină după scufundarea în apă	NF
1/2-7	Proprietăți de întindere/modul secant în medii reci (la -30 °C)	≤ 0,9 MPa
1/2-8	Proprietăți de întindere sub sarcină în medii reci (la -30 °C)	NF
2-10	Comportament de adeziune/alungire după expunere la căldură, apă și lumină artificială	NF
2-11	Comportament la revenire	≥ 60 %
3-12	Dezvoltare microbiologică	0
1/2/3-20	Durabilitate – Comportamentul de aderență/alungire la diferite temperaturi	NF