

OTTOSEAL® S 115



757

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Tyskland
2014
OC0115A

EN 15651 - 1, EN 15651 - 3

1-komponents silikontättningsmedel, neutralt förnätande
för användning i fasaden
för användning inom det sanitära området

- Typ F EXT-INT CC, S
- Konditionering: metod A
- Bärmaterial: eloxerad aluminium
- Förbehandling: OTTO Cleanprimer 1101

Beteende vid brand	Klass E
Frisättning av hälsovådliga och/eller miljöfarliga kemikalier	bedömd
Vatten- och lufttätthet	
a) Stabilitet	≤ 3 mm
b) Volymförlust	≤ 10 %
c) Dragbeteende dvs. tøjningsbeteende vid förspänning efter nedsänkning i vatten	klarat (NF)
d) Dragegenskaper/sekantmodul vid kallt klimat (vid -30°C)	$\leq 0,9$ MPa
e) Dragegenskaper under förspänning vid kallt klimat (vid -30°C)	klarat (NF)
f) Mikrobiologisk tillväxt	0
Hållbarhet	klarat (NF)